

## SUPPORTS

Tous dallages et carrelages **extérieurs et intérieurs** notamment aux abords des piscines, dans les halls d'entrée, escaliers, salles d'eau...

## PROPRIÉTÉS

- Produit prêt-à-l'emploi.
- Traitement définitif.

## MODE D'EMPLOI

- Protéger les supports qui n'ont pas à être traités (peintures, plastiques, métaux, verre, etc.). En cas de projections accidentelles, nettoyer immédiatement avec de l'eau.
- Appliquer le **produit pur** avec un pinceau ou un rouleau sur un sol propre et sec.
- Laisser agir de 1 à 2 heures.
- Rincer ensuite abondamment au jet d'eau ou avec une serpillière.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.
- Stockage en local hors gel.

**NB.** L'opération doit être répétée sur certains matériaux tel que le grès cérame.

## COMPOSITION ET SÉCURITÉ

A base d'agents cationiques et d'une dispersion de polymère en phase aqueuse. Contient moins de 5% de tensio-actifs non ionique et cationique. Chlorure d'alkyldiméthylbenzyl ammonium (CAS 68424-85-1) : 2,45% (24,5 g/kg). Acide nonanoïque (CAS 112-05-0) : 0,12% (1,2 g/kg). Produit biocide pour la protection des ouvrages de maçonnerie (PT10). Produit biocide pour la désinfection des surfaces et matériaux de construction (PT2). Suivant la directive 2004/42/CE relative à des émissions de COV :

- Sous-catégorie du produit : h type PA
- Valeur limite : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
- Teneur maximale en COV : 1 g/l

**IMPORTANT :** Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

### Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : [fds@algimouss.com](mailto:fds@algimouss.com)

# RÉDUCTEUR DE GLISSANCE

Réduit la glissance des sols due à l'humidité.



Traitement définitif

Facile et rapide à appliquer

Efficace en 1 heure

## DALLAGES ET SOLS EXTÉRIEURS



1 litre = environ 6 m<sup>2</sup> traités

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
041101	Bidon 1 litre
041105	Bidon 5 litres



### RECOMMANDATION ALGIMOUSS

Certains matériaux peuvent prendre un aspect mat après traitement. Nous vous recommandons (notamment sur le marbre et les pierres calcaires) d'**effectuer un essai préalable** sur une petite surface afin de vérifier le rendu final.